

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
«ЄВРОСТАНДАРТ»

Міжнародна асоціація з
Акредитації лабораторій



International Laboratory
Accreditation Cooperation
(ILAC)

Національне агентство з
акредитації України



№ 2Н1069
(ДСТУ ISO/IEC 17025:2006)

«Затверджую» ТзОВ
НВЦ «ЄВРОСТАНДАРТ»
« 22 » « 09 » 2016 р.



Директор
Роман Лисий

ПРОТОКОЛ № 12/С-ГГ-16

сертифікаційних випробувань - визначення групи горючості
згідно
ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)
Суміші будівельні рідкі «ТЕРМОРОН МЕТАЛ» («ТЕРМОРОН ФАСАД»)
виробництва
ТзОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІКРОСФЕРИ»
Г1 (низької горючості).

- ПРИМІРНИК 1 ВЛ
 ПРИМІРНИК 2 ЗАМОВНИКА
 ПРИМІРНИК 3 ОС

2016
ТзОВ "НВЦ "ЄВРОСТАНДАРТ"
Док. № 2 Протокол 12/С-ГГ-16
Аркуш. 7 Аркушів 5
Підпис [Signature]

Таблиця 3

Результати випробувань зразків

№ випробування	Маса зразків для випробування	Початкова температура в установці T_{in} , °C	Максимальна температура димових газів T_g , °C	Середнє арифметичне значення температури димових газів $T_{p,0}$, °C	Довжина пошкодження зразків L , мм	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за довжиною ΔL_{cp} , мм	Ступень пошкодження зразків за довжиною S , %	Маса зразків до випробування, m , г	Маса зразків після випробування, m , г	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за масою Δm_{cp} , г	Ступень пошкодження зразків за масою S_m , %	Тривалість самостійного горіння зразків, с
	1	21	109	111	0	0	0	2674	2622	48	2	0
	2	20	112		2627			2574				
	3	21	111		2685			2647				
	4	20	111		2634			2585				
2	5	22	108	109	0	0	0	2655	2601	54	2	0
	6	21	109		2631			2574				
	7	22	107		2671			2614				
	8	22	110		2685			2638				
3	9	21	110	108	0	0	0	2612	2561	52	2	0
	10	22	108		2687			2634				
	11	22	107		2691			2643				
	12	22	105		2673			2617				
Середнє арифметичне значення для трьох випробувань				109			0				2	0

Висновок: Суміші будівельні рідкі «ТЕРМОРОН МЕТАЛ» («ТЕРМОРОН ФАСАД») виробництва ТЗОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІКРОСФЕРИ» Згідно з п. 5.3 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Г1 (низької горючості).

Примітка:

1. Протокол №12/С-ГГ-16 стосується лише зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом і може бути передрукований тільки в повному обсязі на підставі письмової згоди ТЗОВ «Науково-випробувальний центр «ЄВРОСТАНДАРТ».
3. Термін дії протоколу – три роки
4. Копії протоколів чинні тільки після їх завірення в ТЗОВ «Науково-випробувальний центр «ЄВРОСТАНДАРТ».

В. о. начальник лабораторії

В.С. Пікус.

Інженер-випробувач

М.М. Карпак.

ТЗОВ "НВЦ "ЄВРОСТАНДАРТ"

Док. № 2 Протокол 24.01.17-16

Аркуш. 5 Аркушів 5

Підпис